

橡胶

普通丁基橡胶

IIR1953
ZJ-09

食品级丁基橡胶

FG-09
FG-09N

卤化丁基橡胶

BIIR2828
BIIR2249
CIIR1338
SBIIR(典型值)

医用级卤化丁基橡胶

BIIR2332
CIIR1338M

氢化丁腈橡胶

HNBR3308
HNBR3318

生物基衣康酸酯橡胶

Bio-ItBR4710
Bio-ItBR6600
Bio-ItBR6610
Bio-ItBR7410
Bio-ItBRL 4617

BK-1675N (IIR-1675)

BK-1675N是异丁烯和异戊二烯的聚合物，不饱和度为1.4-1.8% (mol.)，使用稳定不变色的抗氧化剂。

特点	
外观	白色块状固体
等级	优级
国家标准	TY 2294-021-48158319-2001
包装	块状体，重量为30±1公斤，包装在聚乙烯膜中，带彩色商标。
储存条件	橡胶存放的室内温度不应超过30°C。储存和运输过程中要保证不受污染，避免阳光直射和潮湿。
保质期	从生产之日起2年

应用领域

内胎的制造(内管)
汽车内胎必须具有高强度，弹性，低模量和气体阻隔等特性。BK-1675N满足内胎对橡胶材料的要求。

轴杆和化工设备的覆裹
丁基橡胶BK-1675 N耐吸覆气体，在室温下耐硝酸(30%)，耐光照，耐臭氧，耐动植物油和水的渗透。

软管（管类产品）
基于BK-1675N的橡胶混合物，用于特殊应用的软管生产。

绝缘电缆
橡胶BK-1675N可用于生产电缆的绝缘层。

固化膜片生产
固化隔膜硫化轮胎和轮胎工程 - 厚壁圆管加热，冲压， 轮胎硫化过程中的冷却。橡胶BK-1675H确保高弹性，高强度和成型机-硫化机的耐热性耐疲劳性。

工业板
丁基橡胶BK-1675N用于制造工业板，表现出很高的耐热特性，耐恶劣环境，耐介电强度和气密性好。

生产厂家

“陶里亚蒂橡胶”有限公司（沙马拉地区）