

HNBR 3318

产品介绍

HNBR 3318 是部分饱和的氢化丁二烯-丙烯腈聚合物，其硫化后的产品具备突出的耐油、耐热、耐臭氧、动态性能和机械性能等，能够应用于汽车、空调、航空、化工等行业。

技术指标

项目	单位	HNBR 3318	测试方法
外观	/	浅黄色固体	目测法
加氢度	%	95.0±0.5	红外光谱法
门尼粘度 ML (1+4) 100°C	MU	78.0±5.0	GB/T 1232.1-2016
丙烯腈含量	wt%	33.0±1.5	SH/T 1157.1-2012
挥发分	wt%	≤0.5	GB/T 24131.2-2017
灰分	wt%	≤0.8	GB/T 4498.1-2013

应用方法

该产品可应用于需要优异耐老化性能和动态性能的正时皮带等橡胶制品中。推荐使用过氧化物硫化体系，可使用密炼机、硫化机进行加工成型。

包装方式

25 公斤/包，PE 袋密封包装或其他规格形式包装。

安全性

本产品为固体高分子聚合物，性能稳定，对人体动植物及生态环境无害。相关安全性数据，详见产品 MSDS。

储存条件

干燥、通风的仓库，避免阳光直射、潮湿和污染；保质期三年。

法律声明

产品合规性的详细信息，请联系客服。

本产品不适用于食品接触应用。

安全使用说明

使用本产品时，请遵守安全技术说明书中给出的建议和信息，并遵守使用化学品所需的保护措施和工作场所安全措施。

声明

本技术资料中包含的数据基于我们当前的知识和经验。鉴于可能影响到产品加工和应用的诸多因素，客户需进行自己的应用测试;我们不能够保证表格中所列的应用数据在客户应用中的重现性及产品对特定用途的适用性。在资料中所引用的任何描述、示意图、照片、数据、配方等信息，不作为产品规格和质量保证的承诺。此类信息可能在未另行通知的情况下进行更改。我们产品的使用者有责任遵守知识产权和现行法律法规的约束。