

丁基橡胶 FG-09

一、产品介绍

丁基橡胶 FG-09 为异丁烯与少量异戊二烯共聚的高门尼粘度橡胶。

二、基本特性

项目	单位	规格	分析方法
外观	/	白色至淡黄色块状固体	自然光下目测
门尼粘度 ML (1+8) 125°C	MU	51.0±5.0	ISO 289/ASTM D 1646
不饱和度	mol%	1.75±0.2	GB/T 34247.2
挥发分	wt%	≤1.0	ISO 248/ASTM D 5668
灰分	wt%	≤0.3	ISO 247/ASTM D 5667
抗氧剂 (1010)	wt%	0.015~0.05	企标
异丁烯	mg/kg	≤10	GB 1886.359
异戊二烯	mg/kg	≤10	GB 1886.359
铅	mg/kg	≤3	GB 5009.12
砷	mg/kg	≤3	GB 5009.11
汞	mg/kg	≤0.5	GB 5009.17
镉	mg/kg	≤1	GB 5009.15

三、产品用途

丁基橡胶 FG-09 是食品级丁基专用牌号，主要用于口香糖、泡泡糖的基础胶基等食品领域。

四、包装方式

胶块重量 (kg /包)	包装箱	单箱重量 (kg)	包装膜
25±0.125	一次性铁箱 或周转铁箱	1200 (25 kg /包*48 包)	用可剥离食品级 PE/ (PE+EVA) 膜独立包装。

五、安全性

本产品为固体高分子聚合物，性能稳定，对人体动植物及生态环境无害。相关安全性数据，详见产品 MSDS。

六、保质期

本产品应储存在干燥、通风的仓库，避免阳光直射、潮湿和污染；保质期 18 月。

法律声明

产品合规性的详细信息，请联系客服。

安全使用说明

使用本产品时，请遵守安全技术说明书中给出的建议和信息，并遵守使用化学品所需的保护措施和工作场所安全措施。

声明

本技术资料中包含的数据基于我们当前的知识和经验。鉴于可能影响到产品加工和应用的诸多因素，客户需进行自己的应用测试；我们不能够保证表格中所列的应用数据在客户应用中的重现性及产品对特定用途的适用性。在资料中所引用的任何描述、示意图、照片、数据、配方等信息，不作为产品规格和质量保证的承诺。此类信息可能在未另行通知的情况下进行更改。我们产品的使用者有责任遵守知识产权和现行法律法规的约束。